

Tehnički opis

PRIMER-PU 100

Poliuretanski prajmer

Opis

Jednokomponentni, poliuretanski prajmer sa rastvaračima. Obezbeđuje adekvatnu adheziju elastomerne, tečne membrane ISOFLEX-PU, za hidroizolaciju terasa i ravnih krovova, na poroznim površinama. Prajmer penetrira u pore površine, zapunjava ih i deluje kao vezivni sloj između podloge i ISOFLEX-PU-a.

Primena

PRIMER-PU 100 se koristi kao podloga za poboljšanje adhezije ISOFLEX-PU na površinama kao što su: beton, malter, drvo itd.

Tehnički podaci

Oblik:	pre-polimer poliuretan
Boja:	providna
Gustina:	0,99 kg/l
Viskozitet:	100-120 mPa·s (+23°C)
Adhezija na beton: (EN 1542)	> 2 N/mm ²
Izduženje u tački kidanja: (EN-ISO 527)	80-120%
Zatezna sila: (EN-ISO 527)	≥ 20 N/mm ²
Naredni sloj:	posle 2-3 h

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Površina koju prajmerišemo mora biti suva, bez prašine, masnoća, prljavštine itd.

2. Nanošenje

PRIMER-PU 100 dobro promešati i ravnomerno naneti na podlogu četkom, valjkom ili pištoljem, pre nanošenja ISOFLEX-PU.

Alat očistiti specijalnim razređivačem SM-28, dok je ISOFLEX-PU 100 još uvek svež.

Potrošnja

200-300 g/m², zavisno od upijajuće moći podloge.

Pakovanje

PRIMER-PU 100 je dostupan u limenim kantama od 1 kg, 5 kg i 17 kg.

Skladištenje

U originalnom pakovanju najmanje 12 meseci, u suvom okruženju bez mraza.

Napomene

- Temperatura tokom primene i očvršćavanja materijala treba biti između +5°C i +35°C.
- Pakovanje se mora upotrebiti čim se otvori jer se ne može ponovo čuvati i koristiti.
- PRIMER-PU 100 je namenjen samo za profesionalnu upotrebu.

Ispariva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za podkategoriju proizvoda ž tip SB 750 g/l (2013) za gotov proizvod. Gotov PRIMER-PU 100 sadrži maksimalno <750 g/l PRIMER-PU 100.

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs info@isomat.rs